



ПАСПОРТ
на клеючу та гідроізоляційну бітумно-каучукову (латексну) емульсійну
мастику БІЛЕМ

Дата виробництва: _____

Клеюча та гідроізоляційна бітумно-каучукова (латексна) емульсійна мастика БІЛЕМ відповідає вимогам РСТ УРСР 5027-89.

Мастика БІЛЕМ - це повністю готовий до застосування матеріал, який являє собою дрібнодисперсну суміш бітуму, синтетичного каучуку (латексу), технологічних добавок та мінеральних наповнювачів у водному середовищі.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клеюча та гідроізоляційна бітумно-каучукова (латексна) емульсійна мастика БІЛЕМ використовується для приклеювання ізоляційних плит з піноскла та пінополістиролу на цементно-піщані, бетонні, гіпсобетонні та інші поверхні; влаштування покрівель житлових, промислових та сільськогосподарських будівель; зовнішньої гідроізоляції підземних частин будівель та споруджень; внутрішньої гідроізоляції шламовідстійників, радіальних загущувачів та інших ємностей для зберігання нехарчових відходів, а також гідро- і пароізоляції перекриттів, стін та підлог приміщень збагачувальних фабрик, гірничорудних підприємств, лазней, санвузлів та ін. – при наявності огорожувальних конструкцій та захисних облицювань; захисного шару покрівель з рулонних матеріалів, ремонту рулонних покрівель.

Роботи із гідроізоляції, влаштування покрівель та приклеювання ізоляційних плит з піноскла та пінополістиролу виконуються при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C.

Витрати мастики БІЛЕМ при виконанні робіт із гідроізоляції складають 4 кг/м², ремонту покрівель – 5-7 кг/м², влаштуванню покрівель – 10-12 кг/м², приклеювання ізоляційних плит з піноскла та пінополістиролу – 1-2 кг/м².

Фізико-технічні характеристики

клеючої та гідроізоляційної бітумно-каучукової (латексної) емульсійної мастики БІЛЕМ

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	Пастоподібна маса
Колір	Чорний
Густина, кг/м ³ ,	1100
Водопоглинання за масою, %, не більше	3,0
Набухання за об'ємом, %, не більше	0,8
Температуростійкість, °С	80-90
Однорідність (проходить крізь сито з чарунками 1 мм), %, не менше	97
Гнучкість на стрижні діаметром 20 мм при температурі, °С, не більше	-5
Розшаровуваність, %, не більше	15
Адгезія до бетону, МПа, не менше	0,2
Умовна міцність, МПа, не менше	0,24
Відносне подовження при розриві, %, не менше	47

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика БІЛЕМ готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за допомогою щітки. Кожен наступний шар мастики наноситься після висихання попереднього шару. Для збільшення механічної міцності мастичного гідроізоляційного покриття, його рекомендується армувати склосіткою або склополотном в один або декілька шарів. При приклеюванні ізоляційних плит з піноскла та пінополістиролу – мастика наноситься на поверхню плити точково (10-12 точок на плиту).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості мастики БІЛЕМ вимогам РСТ УРСР 5027-89, при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролюкс Плюс»
Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7г
тел./факс (044) 498-09-88, 574-34-12
E-mail: gidrolux@cc.com.ua
Веб-сайт: www.gidrolux.com.ua