



ПАСПОРТ на мастику гідроізоляційну бітумно-бутилкаучукову МБКХ

Дата виробництва: _____

Холодна гідроізоляційна бітумно-бутилкаучукова мастика МБКХ відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001.

Мастика МБКХ повністю готова до вживання і являє собою багатокомпонентну масу на основі суміші нафтового бітуму з бутилкаучуком, з добавкою наповнювачів, пластифікаторів, розчинників і полімерних модифікаторів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика МБКХ використовується для гідроізоляції будівельних конструкцій, а також для ремонту та улаштування покрівель в промисловому та житлово-цивільному будівництві.

При застосуванні мастики МБКХ необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.040, СНиП III-4, а також «Правил пожежної безпеки в Україні».

Роботи із гідроізоляції конструкцій потрібно виконувати тільки на відкритому повітрі.

Температурні умови експлуатації захисних покрив із мастики МБКХ – від мінус 40 до плюс 75°C.

Роботи із гідроізоляції та улаштуванню покрівель виконуються при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 40°C.

Витрати мастики МБКХ при виконанні робіт із гідроізоляції складають 2-5 л/м², ремонту покрівель – 4-6 л/м².

Фізико-технічні характеристики холодної гідроізоляційної бітумно-бутилкаучукової мастики МБКХ

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	В'язка однорідна маса без розшарувань та неоднорідностей
Колір	Чорний
Густина, кг/м ³	900-1000
Масова частка нелетких речовин, %, в межах	55-60
Водопоглинання за 24 год. за масою, %, не більше	2
Відносне подовження при розриві %, не менше	100
Міцність зчеплення з основою МПа (кгс/см ²), не менше	0,1 (1,0)
Гнучкість на брусі із закругленим радіусом 5,0±0,2 мм, не вище	мінус 15 °С
Теплостійкість, °С, не менше	Плюс 75

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика МБКХ готова до застосування. Наноситься на поверхню в один або декілька шарів за допомогою щітки. Кожен наступний шар мастики наноситься після висихання попереднього шару. Для збільшення механічної міцності мастичного гідроізоляційного покриття, його рекомендується армувати склосіткою або склополотном в один або декілька шарів.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості мастики МБКХ вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001, при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролюкс Плюс»
Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г
тел./факс (044) 498-09-88 (89)
E-mail: gidrolux@cc.com.ua
Веб-сайт: www.gidrolux.com.ua