



ПАСПОРТ
на бітумно-латексну емульсійну мастику-праймер (БІЛЕП)

Дата виробництва: _____

Бітумно-латексна емульсійна мастика-праймер БІЛЕП відповідає вимогам РСТ УРСР 5027-89.

Мастика-праймер БІЛЕП - це повністю готовий до застосування матеріал, який являє собою дрібнодисперсну суміш бітуму, синтетичного латексу, технологічних добавок та мінеральних наповнювачів у водному середовищі.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Бітумно-латексна емульсійна мастика-праймер БІЛЕП використовується як мастика для гідроізоляції, а так само як праймер для обґрунтування поверхонь під рулонні матеріали, що наплавляються.

Як гідроізоляційна мастика, мастика-праймер БІЛЕП застосовується для влаштування покрівель житлових, промислових та сільськогосподарських будівель; зовнішньої гідроізоляції підземних частин будівель та споруджень; внутрішньої гідроізоляції шламовідстійників, радіальних загущувачів та інших емностей для зберігання нехарчових відходів, а також гідро- і пароізоляції перекриттів, стін та підлог приміщень збагачувальних фабрик, гірничорудних підприємств, лазней, санвузлів та ін. – при наявності огорожувальних конструкцій та захисних облицювань; захисного шару покрівель з рулонних матеріалів (та для ремонту рулонних покрівель).

Як праймер, мастика-праймер БІЛЕП застосовується для обґрунтування і підготовки цементно-піщаних, бетонних, гипсобетонних поверхонь, старих покрівель перед використанням рулонних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються.

Роботи с мастикою-праймером БІЛЕП виконуються при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 40°C.

Витрати мастики-праймера БІЛЕП при виконанні робіт із паро - гідроізоляції складають - 2-5 кг/м², ремонту покрівель – 5-6 кг/м², при використанні як праймер для ґрунтування поверхні для рулонних матеріалів, що наплавляються, - 0,5-0,8 кг/м².

Фізико-технічні характеристики
гідроізоляційної бітумно-латексної емульсійної мастики-праймера БІЛЕП

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	Пастоподібна маса
Колір	Чорний
Густина, кг/м ³ ,	1100
Водопоглинання за масою, %, не більше	3,0
Набухання за об'ємом, %, не більше	0,8
Температуростійкість, °С	70-90
Однорідність (проходить крізь сито з чарунками 1 мм), %, не менше	97
Гнучкість на стрижні діаметром 20 мм при температурі, °С, не більше	-5
Розшаровуваність, %, не більше	15
Адгезія до бетону, МПа, не менше	0,2

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика-праймер БІЛЕП готова до застосування.

Для облаштування гідроізоляції наноситися на поверхню шарами за допомогою щітки. Кожен наступний шар мастики наноситься після висихання попереднього шару. Для збільшення механічної міцності мастичного гідроізоляційного покриття, його рекомендується армувати склосіткою або склополотном в один або декілька шарів.

При використанні як праймер - наноситься на поверхню, що готується в один шар за допомогою щітки до повного висихання.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості мастики-праймера БІЛЕП вимогам РСТ УРСР 5027-89, при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролюкс Плюс»
Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Г
тел.\факс (044) 498-09-88 (89)
E-mail: gidrolux@cc.com.ua