



Затверджую  
Директор ТОВ „Гідролукс Плюс“  
Маєвський С.В.

## ПАСПОРТ на ГРУНТОВКУ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНУ (ПРАЙМЕР)

Дата виробництва: \_\_\_\_\_

ГРУНТОВКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА (ПРАЙМЕР) відповідає вимогам ТУ У В.2.7-26.8-00294349-150:2006.

ГРУНТОВКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА (ПРАЙМЕР) – це суміш бітуму з розчинником та розчином латексу.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ПРАЙМЕР використовується в усіх видах будівництва для просочування і ґрунтування дерев'яних, металевих, бетонних, обштукатурених поверхонь та для збільшення адгезії шарів мастики або рулонного матеріалу з основою при влаштуванні гідроізоляції чи покривель.

ПРАЙМЕР призначений для експлуатації згідно СНиП 3.04.01 при температурах від мінус 30°C до плюс 60°C.

Витрати ПРАЙМЕРУ при нанесенні на цементно-піщані поверхні складають 0,5-0,8 л/м<sup>2</sup>, при нанесенні на металеві поверхні - 0,2-0,3 л/м<sup>2</sup>.

### Фізико-технічні характеристики ГРУНТОВКИ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНОЇ (ПРАЙМЕР)

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Чорний
Густина, кг/м <sup>3</sup> , не більше	900
Умовна в'язкість на приладі ВЗ-246 з діаметром сопла 6мм, с, не більше	30
Масова частка нелетких речовин, %	35-45
Міцність зчеплення з основою, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менше	0,1 (1,0)
Гнучкість на брусі із закругленим радіусом (5,0±0,2) мм при температурі, °С, не вище	мінус 15
Глибина проникнення в основу, мм, не менше	2
Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше	0,1
Термін придатності, год, не менше	24
Час висихання до ступеню 3, не більше	12

### ЗАСТОСУВАННЯ

ПРАЙМЕР готовий до застосування. Наноситься на поверхню за допомогою щітки. При такому нанесенні ПРАЙМЕР просочує поверхню, насичує та скріплює її.

Влаштування бітумної, полімерно-бітумної обмазувальної або рулонної гідроізоляції необхідно виконувати після повного висихання бітумної плівки на поверхні, яка оброблена ПРАЙМЕРОМ.

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості ГРУНТОВКИ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНОЇ (ПРАЙМЕР) вимогам ТУ У В.2.7-26.8-00294349-150:2006, при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролукс Плюс»

Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7г

тел.\факс (044) 498-09-88 (89)

E-mail: [gidrolux@cc.com.ua](mailto:gidrolux@cc.com.ua)

Веб-сайт: [www.gidrolux.com.ua](http://www.gidrolux.com.ua)