



ПАСПОРТ на мастику герметизуючу бутилкаучукову Гермабутил-2М

Дата виробництва: _____

Мастика герметизуюча бутилкаучукова Гермабутил-2М відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-77-98.

Мастика Гермабутил-2М являє собою в'язку однорідну масу без сторонніх домішок, яка містить у собі бутилкаучук, наповнювачі, модифікатори, окислювач, технологічні добавки та розчинники.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика Гермабутил-2М призначена для герметизації стиків бетонних, залізобетонних та металевих збірних будівельних конструкцій, поновлювальної герметизації швів будинків та споруд, гідроізоляції бетонних та залізобетонних споруд у промисловому та житлово-цивільному будівництві.

При застосуванні мастики Гермабутил-2М необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.040, СНиП III-4, а також «Правил пожежної безпеки в Україні».

Мастика Гермабутил-2М призначена для виконання тільки зовнішніх робіт і може бути використана в різних кліматичних зонах при температурах експлуатації – від мінус 40 до плюс 70°C.

Роботи із герметизації та гідроізоляції виконуються при температурі навколишнього повітря від мінус 20 до плюс 30°C.

Мастика Гермабутил-2М наноситься як на суху, так і на вологу поверхню.

Витрати мастики при виконанні робіт по герметизації стиків стінових панелей з прокладанням склотканини складають: ширина стику 120 мм - 0,6...0,66 кг/м пог., ширина стику 150 мм - 0,7...0,77 кг/м пог., ширина стику 200 мм – 1,0-1,1 кг/м пог.

Фізико-технічні характеристики герметизуючої бутилкаучукової мастики Гермабутил-2М

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	в'язка однорідна маса без розшарувань та неоднорідностей
Колір	від світло-сірого до світло-коричневого або чорного в залежності від кольору введених наповнювачів
Густина, кг/м ³	800-1100
Водопоглинання за 24 год за масою, %, не більше	2,0
Умовна міцність у момент розриву, МПа, не менше	0,55
Відносне подовження в момент розриву, %, не менше	350
Морозостійкість при температурі мінус 40°C	немає тріщин, розломів та інших руйнувань
Теплостійкість, °C, не менше	плюс 80
Водонепроникність, МПа, не менше	0,001

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика Гермабутил-2М готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за допомогою щітки. Перед нанесенням мастики Гермабутил-2М поверхня конструкції ґрунтується мастикою, розведеною уайт-спіритом або нафрозом у співвідношенні 1:4 (за масою). Для збільшення механічної міцності мастичного покриття, його рекомендується армувати склосіткою в один або декілька шарів.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості мастики Гермабутил-2М вимогам ДСТУ Б В.2.7-77-98, при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролюкс Плюс»
Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г
тел./факс (044) 498-09-88, 574-34-12
E-mail: gidrolux@cc.com.ua
Веб-сайт: www.gidrolux.com.ua