

Затверджую

Директор ТОВ „Гідролукс Плюс”

Маєвський С.В.



## ПАСПОРТ на бітумну мастику МБ

Дата виробництва: \_\_\_\_\_

Холодна гідроізоляційна бітумна мастика МБ відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000)..

Мастика МБ повністю готова до вживання і являє собою багатокомпонентну масу на основі суміші нафтового бітуму з добавкою наповнювачів, пластифікаторів і розчинників.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика МБ використовується для гідроізоляції будівельних конструкцій в промисловому та житлово-цивільному будівництві.

При застосуванні мастики МБ необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.040, СНиП III-4, а також «Правил пожежної безпеки в Україні».

Роботи із гідроізоляції конструкцій потрібно виконувати тільки на відкритому повітрі.

Температурні умови експлуатації захисних покриттів із мастики МБ – від мінус 50 до плюс 75°C.

Роботи із гідроізоляції виконуються при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 40°C.

Витрати мастики МБ при виконанні робіт із гідроізоляції складають 0,7-1,0 л/м<sup>2</sup>.

### Фізико-технічні характеристики холодної гідроізоляційної бітумної мастики МБКХ

Назва показника	Значення показника
Зовнішній вигляд	В'язка однорідна маса без розшарувань та неоднорідностей
Колір	Чорний
Масова частка нелетких речовин, %	80
Густина, кг/м <sup>3</sup>	900
Водопоглинання за 24 год. за масою, %, не більше	1,43
Границя міцності при розриві, МПа	0,12
Міцність зчеплення з бетоном МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менше	0,1
Водонепроникність, МПа, не менше	0,0027
Теплостійкість, °С, не менше	Плюс 80
Морозостійкість, °С	мінус 60

### ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика МБ готова до застосування. Наноситься на поверхню в один або декілька шарів за допомогою щітки. Кожен наступний шар мастики наноситься після висихання попереднього шару.

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості мастики МБ вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000), при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник: ТОВ «Гідролукс Плюс»

Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г

тел.\факс (044) 498-09-88 (89)

E-mail: gidrolux@cc.com.ua

Веб-сайт: www.gidrolux.com.ua